

## 管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。

## 使用場所

木製品に使用可。無垢の状態かニスが塗られた床、戸、枠、パネル、キャビネット、家具に使用できます。

## 施工準備

木材の表面は綺麗で、油分や埃汚れなどが付着していないこと。

細かいサンドペーパー、または細かい研磨パッド等を使用してヤスリがけしてください。スチールウールを使用しないでください。

常に自然の木目の方向にヤスリがけしてください。

サンディングで出たほこりを軽く湿らせた布で完全に取り除きます。

より良い仕上がりのために、木片にテスト塗布することをお勧めします。

## 施工

無希釈で塗装して下さい。

使う前に丁寧にゆっくりかき混ぜてください。施工中もかき混ぜてください。

高品質の合成刷毛やパッドを用いて施工可能。

15～30分でタッチドライの状態になります。2～4時間で再コーティングできる状態になります。

2～3度塗りをお勧めします。

最大限の保護と耐久性のためには3度塗りを推奨します。

1度目の塗装が乾いたら軽くサンドペーパー（仕上げ用 #240程度）をかけて2度塗りをし紙、2度塗りの塗装が乾いたらまたサンドペーパーをかけて3度塗りする。

10度以下35度以上の気温で塗るのは避けて下さい。

最終塗装後、最低24時間は塗装したものを使用せずそのまま乾かす。

72時間は家具を置いたりせずなるべくそのままの状態に乾かす。

7日から14日ほどかけて硬くなり続けます。

その間はラグなどを敷かないで摩擦を避け、掃除をしたり水で濡らす事が無いようににしてください。

## 掃除

薄めた中性洗剤をつけた布できれいにしてください。

研磨剤、アルカリやアンモニアのクリーナーを使用しないでください。

ポリッシュやワックス製品を使用しないでください。

## 塗装可能面積

1 L缶で9～11㎡を一度塗りできます。

## 安全

肌や目には付かない様気をつけて下さい。

皮膚についた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供が触れないように保管して下さい。