



## エコスオーガニックエアピュアペイント(空気清浄塗料)仕様書(国際特許申請中)

### ECOS Organic Air Pure Paint

エコスオーガニックペイント エアピュアペイントは空気清浄機能を持ったペイントで、空気中の化学物質や汚染、溶剤やVOCを吸収し中和させ、その後放出させません。ホルムアルデヒドやVOCを吸収し永久に中和させ1ppmまで縮小させます。塗装後は水拭き出来ます。低艶マット仕上げの内装用水性塗料です。

#### 管理 保存

霜、凍結を避けて下さい。オーガニックのため防腐剤等が入っておらず、一般的な塗料より腐敗しやすいので不純物が入らないよう注意して保存する。アルミと反応、変質するためアルミ缶での保管はできません。

#### 使用場所

室内の壁、天井用 頻繁に水がかかる場所には適しません。

シリコンコーキング材などシリコンには密着しません。フィラーシーラーを下塗りして塗装下さい。

#### 施行準備

塗装表面は綺麗で油分や埃汚れ等が付着していない事。油分等は事前に除去して下さい。

石膏ボードやベニヤ板などにはエコスエアピュアプライマーやユニバーサルプライマーでの下塗りを推奨。パテ処理のある場合は下塗りして吸い込み止めをして下さい。

#### 施工

##### 無希釈で塗装。

使う前に丁寧にゆっくりかき混ぜて下さい。

パウチ容器は蓋をしたまま振ったり揉んだりしてよくかき混ぜる。

2度塗り推奨。

刷毛、ブラシはナイロン、ポリエステルなどの合成繊維の含まれたものを使用

エアレススプレーを使用することも可能 1600~1800psi 0.015~0.017tip

20度前後の気温、湿度80%以下が塗装に適しています。

気温が5度以下、40度以上、湿度が80%以上での塗装は避ける。

使った道具はすぐにぬるま湯で洗い流して下さい。

約1~2時間で触っても付かないタッチドライ状態になります。換気や気温により異なります。

乾燥時間は2~6時間。上塗りする前に最低2時間以上あけ、完全に乾かして下さい。

余った塗料を容器に戻すと腐敗の原因になります。必要量をトレーなどに出してご利用ください。

#### 塗装可能面積

塗装素材によりますが、1度塗りで1ガロン約35㎡。(2度塗り推奨)

#### 安全

肌や目には付かない様注意して下さい。

皮膚についた場合はすぐに水で洗って下さい。

子供やペットが触れないように保管して下さい。



遺伝子組換えは無い

動物実験をしていません

動物性成分不使用

土に戻る

抗菌剤抗菌薬不使用

アレルギーフリー